

# ocean 8 xl. technisches Datenblatt

BERRY  ALLOC

01/2021

	Inhalt	m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	Gewicht
1 Paket Ocean 8 XL	6 Dielen	2,95 m <sup>2</sup>	31.72 ft <sup>2</sup>	21,1 kg
1 Palette Ocean 8 XL	54 Pakete	159,14 m <sup>2</sup>	1712.92 ft <sup>2</sup>	1159 kg



## Produktspezifikationen

Abmessungen	2038 x 241 mm
Gesamtdicke	8 mm
V-Fugen	4
Verriegelungssystem	5G Loc unter Lizenz von Välinge Innovation AB
Gebrauchsklasse gemäß der europäischen Norm EN13329	23 intensive Nutzung im Wohnbereich
	32 mittlere gewerbliche Nutzung
Garantie private Nutzung	lebenslang
Garantie gewerbliche Nutzung	5 Jahre

Garantiebedingungen auf [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

## Aufbau

Oberschicht	direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier
Trägerplatte	feuchtigkeitsbeständige, hochverdichtete Faserplatte (HDF) behandelt mit wasserabstoßender Hydro+ Technik
Gegenzug	direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier

## Testergebnisse

Abriebbeständigkeit	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Stoßbeständigkeit	EN13329	kleine Kugel : ≥ 12 N - große Kugel : ≥ 750 mm
Dickenquellung	EN13329	12% (Anforderung ≤ 18%)
Feuerfestigkeit	EN14041	Cfl-S1
Formaldehydemission	EN14041	E1
Rutschfestigkeit	EN14041	DS
Durchschnittsdichte	EN323	900 kg/m <sup>3</sup>
Fleckunempfindlichkeit	EN438	5 (Gruppen 1+2) ; 4 (Gruppe 3)
Verhalten beim Verschieben eines Möbelfußes	EN424	kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fußtyp 0
Stuhlrollenversuch	EN425	keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden
Wärmedurchlasswiderstand mit der Excellence Plus Unterlage	ISO 8302	0,08 m <sup>2</sup> K/W – Geeignet für Fußbodenheizung/ -kühlung. Detaillierte Verlegeanleitung auf <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a>

## Zertifikate

- DOP : 170-DPLA18-1
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft : PEFC zertifiziert (07-31-229)
- Kennzeichnung gemäß französische Emissionsverordnung : A+



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

laminat.

[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)