

Produktbeschreibung nach EN 548 / EN ISO 24011		Marmorette LPX 2,5 mm	Marmorette LPX 3,2 mm	Marmorette LPX 2,0 mm	
Belagsart	EN 548 / EN ISO 24011	Linoleum mit LPX Finish	Linoleum mit LPX Finish	Linoleum mit LPX Finish	
Musterung		marmoriert	marmoriert	marmoriert	
Gesamtdicke	EN 428 / EN ISO 24346	2,5 mm	3,2 mm	2,0 mm	
Konstruktion	Unterschicht	Jutegewebe	Jutegewebe	Jutegewebe	
	Klassifizierung	EN 685 / EN ISO 10874	Klasse 23 / 34 / 42	Klasse 23 / 34 / 42	
	Rollenbreite	EN 426 / EN ISO 24341	200 cm	200 cm	200 cm
	Rollenlänge	EN 426 / EN ISO 24341	20 - 31 m	20 - 31 m	20 - 31 m
	Gesamtgewicht	EN 430 / EN ISO 23997	2900 g/m <sup>2</sup>	3800 g/m <sup>2</sup>	2400 g/m <sup>2</sup>
Sicherheit	Brandverhalten	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> - s1, verklebt gemäß Zertifikat, siehe www.dlw.eu	C <sub>fl</sub> - s1, verklebt gemäß Zertifikat, siehe www.dlw.eu	C <sub>fl</sub> - s1, verklebt gemäß Zertifikat, siehe www.dlw.eu
	Rutschsicherheit Arbeitsbereich	ASR A1.5 / BGR 181	R9	R9	R9
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS (> 0,30)	DS (> 0,30)	DS (> 0,30)
	REACH Verordnung Nr. 1907/2006	Article 33	enthält keine Stoffe, die in der SVHC-Liste genannt sind		
	Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung		Z-156.604-376 - geeignet für die Verwendung in Aufenthaltsräumen	Z-156.604-376 - geeignet für die Verwendung in Aufenthaltsräumen	Z-156.604-376 - geeignet für die Verwendung in Aufenthaltsräumen
Funktion	Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140	4 dB	6 dB	3 dB
	Resteindruck	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm
	Farbechtheit	ISO 105-B02	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6
	Durchgangswiderstand R <sub>1</sub>	EN 1081	-	-	-
	Standortisolation	VDE 0100	> 200 kOhm	> 200 kOhm	> 200 kOhm
	Aufladungsspannung Begehtest	EN 1815	ca. 2,0 kV	ca. 2,0 kV	ca. 2,0 kV
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,015 m <sup>2</sup> K / W	0,018 m <sup>2</sup> K / W	0,012 m <sup>2</sup> K / W
	Wärmeableitung	EN 12524	0,17 W / m K	0,17 W / m K	0,17 W / m K
	Chemikalienbeständigkeit	EN 423 / EN ISO 26987	Mineralöl- und Fettbeständigkeit und kurzzeitig beständig gegen verdünnte Säuren	Mineralöl- und Fettbeständigkeit und kurzzeitig beständig gegen verdünnte Säuren	Mineralöl- und Fettbeständigkeit und kurzzeitig beständig gegen verdünnte Säuren
	Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
	Biessamkeit	EN 435 / EN ISO 24344	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 30 mm
	Warmwasser-Fußbodenheizung			geeignet (max. 29°C)	
	Antibakterielle Aktivität	JIS Z 2801	DLW Linoleum hat antibakterielle Eigenschaften		



EN 14041: 2004  
 05  
 1658-DOP-101

**Hergestellt von:**  
 DLW Flooring GmbH  
 Ludwig-Kaufmann-Str. 13  
 D-27753 Delmenhorst



DLW Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DLW Flooring Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DLW Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. DLW Flooring behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite [www.dlw.eu](http://www.dlw.eu) zu finden.