DLW LINOLEUM

	Produktbeschreibung nach EN 548 / EN ISO 24011		Marmorette LCH LPX 2,5 mm	Marmorette LCH LPX 3,2 mm
Konstruktion	Belagsart	EN 548 / EN ISO 24011	Linoleum mit LPX Finish	Linoleum mit LPX Finish
	Musterung		marmoriert	marmoriert
	Gesamtdicke	EN 428 / EN ISO 24346	2,5 mm	3,2 mm
	Unterschicht		Jutegewebe	Jutegewebe
	Klassifizierung	EN 685 / EN ISO 10874	Klasse 23 / 34 / 42	Klasse 23 / 34 / 42
	Rollenbreite	EN 426 / EN ISO 24341	200 cm	200 cm
	Rollenlänge	EN 426 / EN ISO 24341	20 - 31 m	20 - 31 m
	Gesamtgewicht	EN 430 / EN ISO 23997	3000 g/m²	3900 g/m²
Sicherheit	Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} - s1, verklebt gemäß Zertifikat, siehe www.dlw.eu	C_{fl} - s1, verklebt gemäß Zertifikat, siehe www.dlw.eu
	Rutschsicherheit Arbeitsbereich	ASR A1.5 / BGR 181	R9	R9
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS (> 0,30)	DS (> 0,30)
	REACH Verordnung Nr. 1907/2006	Article 33	enthält keine Stoffe, die in der SVHC-Liste genannt sind	
	Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung		Z-156.604-376 - geeignet für die Verwendung in Aufenthaltsräumen	Z-156.604-376 - geeignet für die Verwendung in Aufenthaltsräumen
Funktion	Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140	3 dB	5 dB
	Resteindruck	EN 433 / EN ISO 24343	≦ 0,15 mm	≦ 0,15 mm
	Farbechtheit	ISO 105-B02	≧ Stufe 6	≧ Stufe 6
	Durchgangswiderstand R_1	EN 1081	≦ 1 x 10^8 Ohm	≦ 1 x 10^8 Ohm
	Standortisolation	VDE 0100	> 100 kOhm	> 100 kOhm
	Aufladungsspannung Begehtest	EN 1815	≦ 2,0 kV	≦ 2,0 kV
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,015 m² K / W	0,018 m² K / W
	Wärmeableitung	EN 12524	0,17 W / m K	0,17 W / m K
	Chemikalienbeständigkeit	EN 423 / EN ISO 26987	Mineralöl- und Fettbeständigkeit und kurzzeitig beständig gegen verdünnte Säuren	Mineralöl- und Fettbeständigkeit und kurzzeitig beständig gegen verdünnte Säuren
	Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
	Biegsamkeit	EN 435 / EN ISO 24344	∅ 40 mm	∅ 50 mm
	Warmwasser-Fußbodenheizung		geeignet (max. 29°C)	
	Antibakterielle Aktivität	JIS Z 2801	DLW Linoleum hat antibakterielle Eigenschaften	

CE
EN 14041: 2004
05
1658-DOP-103

Hergestellt von:
DLW Flooring GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 01171

DIN ISO 14001 ZERTIFIZIERTES GUT UMWELTMANAGEMENTSYSTEM

DLW Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DLW Flooring Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DLW Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. DLW Flooring behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.dlw.eu zu finden.

DE 24.10.2016