

# POLYFLOR PALETTONE PUR

Der richtungsfreie PVC-Bodenbelag mit extra starker Polyurethan-Vergütung bietet ein breites Spektrum an modernen Farben, für den Einsatz im modernen Geschäftsumfeld als Bahnen- und Fliesenware (12 Farben).

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	POLYFLOR PALETTONE PUR	
Belagsart	EN ISO 10581		Homogenbelag, PVC	
Oberflächenvergütung			PUR	
Musterung			richtungsfrei, chipgemustert	
Farben			50	
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	2800	
Klassifizierung	EN ISO 10874		23	34
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	2,0	
Lieferform Bahnen	EN ISO 24341	m / m <sup>2</sup>	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup>	
Lieferform Fliesen	EN ISO 24342	mm	608 x 608 mm (12 Farben)	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	EN ISO 105-B02	Stufe	≥ 6	
Brandverhalten	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> - s1	
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893		R10 DS	
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	dB	2	
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	W m/K.	0,25	
Elektrostatistisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	kV	< 2	
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C		gut	
Reinraumeignung	ISO 14644-1		Klasse 4	
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690		Excellent	
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987		*	
Verschleißgruppe	EN ISO 10581		Typ I	
Stuhlrolleneignung	ISO 4918		ja, Typ W, EN 12529	
Fußbodenheizung	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C	
VOC Emissions			Indoor Air Comfort GOLD Floorscore Finnish M1 Classification TVOC after 28 days	Eurofins certified product Certified Pass ≤ 10mg/m <sup>3</sup>
	EN 14041		 B <sub>fl</sub> -s1	 DS
			 NA HCHO	 DL PCP



Alle Vinylbeläge von POLYFLOR stellen eine durchgängige, undurchlässige und hygienische Bodenbelags-Lösung dar, und können bei Einhaltung der empfohlenen Reinigungsverfahren und Verwendung der zugelassenen Reinigungsprodukte zuverlässig gereinigt werden. Ein effektives Reinigungssystem bietet den besten Schutz gegen Infektionen.

\* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten.

Palettone SD auch erhältlich in ableitfähiger Qualität (6 Farben)